



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS TEKNIK

Program Studi Teknik Sipil (Terakreditasi) Program Studi Informatika (Terakreditasi)
Program Studi Sistem Informasi (Terakreditasi)
Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : fteknik@wiraraja.ac.id Website : fteknik.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 052/SP.PLG/D-FT/UNIJA/IV/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Cholilul Chayati, ST., MT.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Subaidillah Fansuri, ST., MT.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Teknik
Tim Penyusun Artikel (*Penggunaan Campuran Serbuk Kerang Lokal Sebagai Pengganti Sebagian Semen Pada Pembuatan Beton*)

Telah melakukan cek plagiarisme ke Fakultas Teknik menggunakan *Software checkforplagiarism* untuk artikel dengan judul "*Penggunaan Campuran Serbuk Kerang Lokal Sebagai Pengganti Sebagian Semen Pada Pembuatan Beton*" dan mendapatkan hasil similarity sebesar **18%**

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep 06 April 2023

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Wiraraja



Cholilul Chayati, ST., MT.

NIDN. 0715097804

JURNAL_10.pdf

by

Submission date: 08-Apr-2023 06:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2058684072

File name: JURNAL_10.pdf (330K)

Word count: 2842

Character count: 14686

5

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342231290>

3

Use of a Mixture of Local Shellfish Powder as a Partial Replacement for Cement in the Concrete Manufacture

Article · June 2020

CITATION

1

READS

321

3 authors:



Subaidillah Fansuri
Universitas Wiraraja Sumenep

31 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

SEE PROFILE



Anita Intan
Universitas Wiraraja Sumenep

27 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

SEE PROFILE



Dwi Desharyanto
Universitas Wiraraja Sumenep

21 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Penggunaan Campuran Serbuk Kerang Lokal Sebagai Pengganti Sebagian Semen Pada Pembuatan Beton

Use of a Mixture of Local Shellfish Powder as a Partial Replacement for Cement in the Concrete Manufacture

2ubaidillah Fansuri¹, Anita Intan Nura Diana², Dwi Deshariyanto³

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja, Jl Raya Sumenep-Pamekasan Km 5, Patean, Sumenep. Kode Pos 69461. Email : subaidillah.sd@gmail.com

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja, Jl Raya Sumenep-Pamekasan Km 5, Patean, Sumenep. Kode Pos 69461. Email : anita@wiraraja.ac.id

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja, Jl Raya Sumenep-Pamekasan Km 5, Patean, Sumenep. Kode Pos 69461. Email : dwi@wiraraja.ac.id

Abstrak

Pembangunan menggunakan konstruksi beton memiliki banyak keunggulan dibandingkan material struktur lainnya. Sebagai alternatif untuk memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan, maka diperlukan penelitian campuran beton menggunakan material lain. Dalam penelitian ini digunakan kulit kerang, sebagai bahan baku utama dalam pembuatan beton, dengan variasi kulit kerang 10% dan 20%. Penelitian ini dilakukan di laboraturim Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep. Ekperimen pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan beton normal $f_c = 25$ Mpa sebagai kontrol, Benda uji tersebut diuji dengan pengujian kuat tekan. Dalam penelitian ini sampel yang akan diuji untuk kuat tekan sebanyak 5 sampel dari setiap masing-masing variasi campuran. penelitian ini menggunakan analisis frekuensi (Distribusi Frekuensi). Dari hasil penelitian yang dieksperimenkan diharapkan mengetahui pengaruh serbuk kulit kerang sebagai pengganti semen terhadap kuat tekan beton. Hasil penelitian menunjukkan beton yang menggunakan penambahan serbuk kulit kerang sebagai pengganti semen mengalami penurunan kuat tekan. Beton normal tanpa penambahan serbuk kulit kerang memiliki kuat tekan karakteristik 20,63 Mpa. Beton dengan serbuk kulit kerang 10% sebagai pengganti semen tersebut memiliki kuat tekan karakteristik sebesar 14,67 Mpa. Beton dengan serbuk kulit kerang 20% sebagai pengganti semen memiliki kuat tekan karakteristik sebesar 13,69 Mpa.

Kata Kunci: Beto;, kulit kerang; pengganti semen.

Abstract

Construction using concrete construction has more advantages than other structural materials. As an alternative to the utilization of waste around the environment, it is necessary to research concrete mixtures using other materials. In this study using seashells, as the main raw material in the manufacture of concrete, with variations of seashells 10% and 20%. This research was conducted at the Laboratory of the Faculty of Engineering, University of Wiraraja Sumenep. Experiments in this study were carried out by comparing the normal concrete $f_c = 25$ MPa as a control, this specimen supports compressive strength testing. In this study the samples to be cited for compressive strength were 5 samples from each mixture variation. This research uses Frequency analysis. From the results of the experiment that is expected to study the effect of clam shell powder as a result of cement on the compressive strength of concrete. The results showed that concrete using the addition of clamshell powder instead of cement had a compressive strength decrease. Normal concrete without the addition of conch shell powder has a characteristic compressive strength of 20.63 Mpa. Concrete with 10% shell powder as a substitute for cement has a characteristic compressive strength of 14.67 Mpa. Concrete with 20% seashell powder instead of cement has a characteristic compressive strength of 13.69 Mpa.

1
Keywords: Concrete, cement replacement, seashell.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang konstruksi di era modern menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, diantaranya dalam pembangunan perumahan, kantor, rumah sakit dan sebagainya. Beton sebagai bahan bangunan sudah lama digunakan dan diterapkan secara luas oleh masyarakat sebab memiliki keunggulan-keunggulan dibanding material struktur lainnya yakni memiliki kekuatan yang baik, tahan api, tahan terhadap perubahan cuaca, serta relatif mudah dalam pengerjaan (Agung, 2015).

Material bangunan dalam satu kesatuan struktur, selain dirancang untuk memikul beban juga dirancang untuk menghadapi pengaruh alami lingkungan serta pengaruh sifat penggunaannya. Beton sebagai material bangunan harus memenuhi kriteria kekuatan dan daya tahan atau keawetan. Beton merupakan campuran antara semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk massa padat (Departemen pekerjaan Umum, 1989). Bahan-bahan yang ditambahkan kedalam campuran beton pada saat atau selama pencampuran berlangsung, berfungsi untuk mengubah sifat-sifat dari beton agar menjadi lebih cocok untuk pekerjaan tertentu dan menghemat biaya.

Pulau madura sendiri masuk dalam kawasan provinsi Jawa Timur, dan terdapat empat kabupaten di pulau madura. Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur pulau madura terletak di antara $113^{\circ} 32' 54''$ - $116^{\circ} 16' 48''$ bujur timur dan $4^{\circ} 55' - 7^{\circ} 24'$ lintang selatan, luas Kabupaten Sumenep 2.093,457573 km². Luas wilayah kabupaten Sumenep ± 50.000 km² dengan jumlah pulau yaitu 126 pulau (data terkoreksi). Panjang pantai $\pm 5577,76$ km; jumlah nelayan 30.120 orang; jumlah petani ikan 622 orang; jumlah perahu 7.530 unit dan alat tangkap 30.130 unit. Berdasarkan estimasi produksi potensi sumber daya ikan di perairan laut kabupaten Sumenep Mampu Menghasilkan per tahun sebesar $50.000 \text{ km}^2 \times 4,58 \text{ ton} = 229.000 \text{ ton}$ per tahun. sedangkan menurut astimasi potensi sumber lestari dihitung $60\% \times 229.000 \text{ ton} = 137.400 \text{ ton}$ per tahun (Kim, 2012).


Selain potensi memiliki ikan yang cukup banyak, perairan kabupaten Sumenep juga memiliki potensi kerang khususnya di Kecamatan Kalianget. Kerang sebagai sumber protein dan merupakan jenis makanan bersumber dari laut cukup berlimpah, tentunya jumlah kulitnya juga akan sebanding. Selama ini kulit kerang hanya dibuang dan sebagian dari beberapa jenis kerang tertentu kulitnya


dikomersilkan untuk bahan dekorasi atau hiasan rumah.

Dalam penelitian ini digunakan kulit kerang, sebagai bahan baku utama dalam pembuatan beton, sehingga bermanfaat dan dapat menurunkan biaya operasional pembuatannya. Kulit kerang mengandung senyawa kimia pozzolan yaitu mengandung zat kapur (CaO), Alumina dan silika sehingga dengan harapan bahwa kulit kerang dapat meningkatkan karakteristik beton. (Siti Maryam, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kuat tekan antara beton normal dengan beton menggunakan campuran kulit kerang sebagai campuran semen, dengan variasi campuran kulit kerang 10% dan 20%.

METODE

Berikut merupakan metode pelaksanaan penelitian yang digambarkan dalam bentuk diagram alir





Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Bahan Material :

A. Pengujian Agregat Halus


Adapun pengujian agregat halus yang dilakukan yaitu pengujian berat jenis pasir hitam dalam kondisi SSD, pengujian analisis saringan pasir hitam, pengujian modulus kehalusan butir pasir hitam. Berikut hasil pengujiannya :

Tabel 1. Pengujian berat jenis pasir hitam kondisi SSD

PENGUJIAN	HASIL
Berat labu + pasir + air (W1)	1015 gr
Berat pasir SSD (500gr)	500 gr
Berat labu + air (W2)	696 gr
Berat pasir kering oven (W3)	497 gr
Berat jenis kering = $W3 / (W3 + 500 - W1)$	2,74 gr
Berat jenis SSD = $500 / (W2 + 500 - W1)$	2,76 gr
Berat jenis semu = $W3 / (W2 + W3 - W1)$	2,79 gr
Penyerapan = $(500 / (500 - W3)) \times 100\%$	3 %

Tabel 2. Pengujian analisa saringan pasir

Ukuran Saringan	Berat Tertahan	Berat Tertahan Kumulatif	% Ter tahan Kumulatif	% Lolos Kumulatif
mm	inch	(gr)	(gr)	latif
2.36	8	67	67	93.3
1.7	12	80	147	14.7
1.18	16	105	252	25.2
0.6	30	246	498	49.8
0.425	40	146.5	644.5	64.45
0.3	50	40.5	685	68.5
0.15	100	236	921	92.1
0.075	200	56	977	97.7
Pan		23	1000	1000
Jumlah		1000		0



Gambar 2. Grafik Gradasi Pasir Hitam Masuk ke Zona 2

Tabel 3. Modulus kehalusan butir pasir hitam

Ukuran Saringan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Tertahan Kumulatif (gr)	% Tertahan Kumulatif	% Lolos Kumu latif
38	0	0	0	100
19	0	0	0	100
9.6	0	0	0	100
4.8	0	0	0	100
2.4	67	6.7	6.7	93.3
1.2	185	18.5	25.2	74.8
0.6	246	24.6	49.8	50.2
0.3	187	18.7	68.5	31.5
0.15	236	23.6	92.1	7.9
Sisa	79	7.9		
Jumlah	1000	100	242.3	

Modulus kehalusan butir = $\frac{\sum \% \text{ tertahan kumulatif}}{100}$ sehingga diperoleh nilai modulus kehalusan butir sebesar 2,423

B. Pengujian Agregat Kasar


Adapun pengujian agregat kasar yang dilakukan yaitu pengujian berat jenis kerikil lokal dalam kondisi SSD, pengujian kadar air kerikil, pengujian analisis saringan kerikil, pengujian modulus kehalusan butir kerikil. Berikut hasil pengujiannya :

Tabel 4. Pengujian berat jenis agregat kasar

PENGUJIAN	HASIL
Berat benda uji kering permukaan jenuh (W1)	500 gr
Berat ember dalam air (W2)	590 gr
Berat ember + benda uji dalam air (W3)	896 gr
Berat pasir kering oven (W4)	491 gr
Berat jenis kering = $W4 / (W2 + W1 - W3)$	2.53 gr
Berat jenis SSD = $W1 / (W2 + W1 - W3)$	2.57 gr
Berat jenis semu = $W4 / (W2 + W4 - W3)$	2.65 gr
Penyerapan = $((W1 - W4) / W4) \times 100\%$	1.83 %

Tabel 5. Pengujian Kadar Air

PENGUJIAN	HASIL
Berat kerikil asli (W1)	500 gr
Berat kerikil kering oven (W2)	495 gr
Kelembaban kerikil (W1-W2)/W2 x 100 %	(500 - 459) / 459 x 100% = 8.93%



Gambar 3. Grafik Gradasi Agregat Kasar Ukuran Maksimal 40

Tabel 6. Pengujian modulus kehalusan butir agregat kasar

Ukuran Saringan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Tertahan Kumulatif (gr)	% Tertahan Kumulatif	% Lolos Kumu latif
9.6	996.5	99.65	179.4	120.6
4.8	0	0	99.65	0.35
2.4	3.5	0.35	100	0
1.2	0	0	100	0
0.6	0	0	100	0
0.3	0	0	100	0
0.15	0	0	100	0
Sisa	0	0		
Jumlah	1000	100	779.05	

1 Modulus halus butir (MHB) agregat kasar diperoleh dengan cara yang sama pada agregat halus. Nilai MHB agregat kasar adalah 7,7905.



Gambar 4. Grafik Gradasi Gabungan Agregat

Perhitungan proporsi campuran beton dihitung berdasarkan SNI 03-2834-1993 tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Berikut ini hasil perhitungan proporsi campuran beton,

Tabel 7. Proporsi campuran beton variasi serbuk kerang 0%

Bahan material	Jenis beton	Beton serbuk kerang 0 %	
		Cam 2/5	Cam 3/5
Air		2.06 kg	3.09 kg
Semen		4.06 kg	6.102 kg
Agregat kasar		11.416 kg	17.124 kg
Agregat halus		11.708 kg	17.562 kg
Serbuk kerang		0 kg	0 kg

Tabel 8. Proporsi campuran beton variasi serbuk kerang 10%

Bahan material	Jenis beton	Beton serbuk kerang 0 %	
		Cam 2/5	Cam 3/5
Air		2.06 kg	3.09 kg
Semen		3.661 kg	5.492 kg
Agregat kasar		11.416 kg	17.124 kg
Agregat halus		11.708 kg	17.562 kg
Serbuk kerang		0.407 kg	0.610 kg

Tabel 9. Proporsi campuran beton variasi serbuk kerang 20%

Bahan material	Jenis beton	Beton serbuk kerang 0 %	
		Cam 2/5	Cam 3/5
Air		2.06 kg	3.09 kg
Semen		3.255 kg	4.881 kg
Agregat kasar		11.416 kg	17.124 kg
Agregat halus		11.708 kg	17.562 kg
Serbuk kerang		0.804 kg	1.220 kg

Pengujian Kuat Tekan Beton

Berikut ini merupakan hasil pengujian kuat tekan dengan menggunakan *compressing mechine* di Laboratorium Teknik Sipil Unija.

Tabel 9. Hasil kuat tekan dengan variasi serbuk kerang 0%

No	Beton Serbuk Kerang 0%						
	Berat (kg)	Koef umur	Beban maks 21 hari (KN)	Mutu rencana (Mpa)	Kuat tekan (Fc)	Kuat tekan - Fcir (Fci)	Σ (Fci)
1	12.593	0.96	405	25	22.93	23.88	0.3481
2	12.495	0.96	435	25	24.63	25.65	5.5696
3	12.487	0.96	375	25	21.23	22.11	1.3924
4	12.422	0.96	395	25	22.36	23.29	0
5	12.432	0.96	365	25	20.66	21.52	3.1329
					Rata-rata Fcr	23.29	10.443

Tabel 10. Hasil kuat tekan dengan variasi serbuk kerang 10%

No	Beton Serbuk Kerang 10%						
	Berat (kg)	Koef umur	Beban maks (KN)	Mutu rencana (Mpa)	Kuat tekan (Fc)	Kuat tekan (Fci)	$\Sigma (Fci - Fcir)^2$
1	12.469	0.96	285	25	16.14	16.81	1.6179
2	12.177	0.96	300	25	16.98	17.68	0.1616
3	12.29	0.96	350	25	19.82	20.84	7.6065
4	12.048	0.96	330	25	18.68	19.45	1.8714
5	12.119	0.96	265	25	15.01	15.63	6.0123
Rata-rata Fcr					18.082	17.269	

Tabel 11. Hasil kuat tekan dengan variasi serbuk kerang 20%

No	Beton Serbuk Kerang 20%						
	Berat (kg)	Koef umur	Beban maks (KN)	Mutu rencana (Mpa)	Kuat tekan (Fc)	Kuat tekan (Fci)	$\Sigma (Fci - Fcir)^2$
1	11.883	0.96	240	25	13.59	14.15	1.2499
2	11.9	0.96	260	25	14.72	15.33	0.0038
3	12.026	0.96	275	25	15.57	16.21	0.8873
4	12.134	0.96	245	25	13.87	14.44	0.6855
5	11.879	0.96	275	25	15.57	16.21	0.8873
Rata-rata Fcr					15.268	3.7140	

Berdasarkan hasil pada tabel 9, 10, dan 11 menunjukkan penurunan kuat tekan (Fcr). Hal tersebut disebabkan pengaruh variasi pada serbuk kerang yang ditingkatkan dari 0% menjadi 21 %

Tabel 12. Rekapitulasi kuat tekan karakteristik

No	Prosentase Serbuk Kerang	Mutu Rencana (Mpa)	Kuat Tekan Karakteristik (Mpa)
1	0%	25	20.63
2	10%	25	14.67
3	20%	25	13.69

Berdasarkan tabel 12 dapat diinformasikan bahwa semakin banyak variasi serbuk kerang yang ditambahkan, maka kuat tekan karakteristiknya semakin rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh campuran bahan pengikat kulit kerang terhadap campuran beton. Hasil uji kuat tekan dengan variasi serbuk kulit kerang 0% (beton normal) sebesar 20,63 Mpa. Hasil uji kuat tekan untuk variasi serbuk kerang 10% sebesar 14,67 Mpa. Hasil uji kuat tekan untuk variasi serbuk kerang 20% sebesar 13,69 Mpa. Berdasarkan hasil uji untuk setiap variasi campuran tidak mencapai pada mutu yang direncanakan yaitu 25 Mpa. Sedangkan kuat tekan karakteristik tanpa serbuk kulit kerang (beton normal) masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuat tekan karakteristik beton yang dicampur dengan serbuk kulit kerang

sebagai pengganti semen. Maka dapat diketahui bahwa semakin besar penambahan prosentase campuran serbuk kulit kerang terhadap beton maka kuat tekan yang dihasilkan akan semakin rendah.

REFERENSI

- Aji, Purwono. 2010. "Pengendalian Mutu Beton Sesuai SNI, ACI dan ASTM". Surabaya : CV Putra Media Nusantara.
- Anonim. 1991. "Tata Cara Recana Pembuatan Campuran Beton Normal", SK SNI T-15-1990-03. Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan LPBM. Bandung.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2011. "Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder SNI 1974-2011". Badan Standarisasi Nasional
- Departemen Pekerjaan Umum. 2002. "Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung dengan Standar SK SNI 03-2487-2002". Badan Standarisasi Nasional.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2002. "Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Ringan Struktural SNI 03-2461-2002". Badan Standarisasi Nasional.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1971. "Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971)". Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
- Fansuri, Subaidillah, and Anita Intan Nura Diana. 2018. "Karakteristik Komoditas Batu Kerikil dan Pasir Hitam Untuk Bahan Bangunan di Kabupaten Sumenep". National Conference on Mathematics, Science and Education (NACOMSE). Vol. 1. No. 01. 2018.
- Mulyono Tri. 2003. "Teknologi Beton". Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Mehta. P.K. 1986. "Structure, Properties and Material". Prentice Hall, New Jersey.
- Murdock, L.J dan Brook, K.M. 1999. "Bahan dan Praktek Beton". Edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
- Nawy, Edward G. 1998. "Beton Bertulang (Suatu Pendekatan Dasar)". Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Paul Nugraha, Antoni. 2007. "Teknologi Beton". Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta
- SNI-03-2834-2000. "Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal". Pustran, Balitbang, Departmen Pekerjaan Umum.
- Siti Maryam. 2006. "Pengaruh Serbuk Cangkang Kerang Sebagai Filler Terhadap Sifat- Sifat dari Mortar". Skripsi FMIPA. USU
- SK.SNI 5-04-1989 F. 1989. "Spesifikasi bahan bangunan A (bukan logam)". Teluk bakau, Gunung Kijang. Spesifikasi Teknik Umum

- SNI-03-2834-1993. 1989. *“Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal”*. Pustran, Balitbang, Departmen Pekerjaan Umum.
- Tjokrodimuljo, Kardiyono. 2007. *“Teknologi Beton”*. Biro Penerbit KMTS FT UGM:Yogyakarta.
- Samekto, Wuriyati dan Rahmadiano, Candra. 2001. *“Teknologi Beton”*. Kanisisus:Yogyakarta.

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya 16%
Student Paper

2 journal.unesa.ac.id 2%
Internet Source

3 www.researchgate.net 1%
Internet Source

4 repo.umma.ac.ke 1%
Internet Source

5 www.scribd.com 1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off